

Technický list

Bascobike

dvousložková plastická hmota, RAL 3020, signální červená

Číslo položky: **44-3333-230** Bascobike
19-0160-100 práškové tvrdidlo

Charakteristika výrobku: rozpouštědlová dvousložková hmota na bázi reaktivní metylmetakrylátové pryskyřice, vytvrzená organickým peroxidem. Hmota je speciálně vyrobena pro značení cyklistických stezek.

Oblast použití: značení cyklistických stezek s protiskluznými vlastnostmi!

Je nutné dodržovat předpisy a normy.

Záruční podmínky firmy Basler Lacke ag jsou shodné s všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami, které jsou zveřejněny na stránkách www.baslerlacke.ch. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé tím, že použitý materiál byl pro danou aplikaci prokazatelně nevhodný. Před aplikací doporučujeme provést zkoušku přilnavosti.

Technické údaje:	Druh pojiva:	reaktivní metylmetakrylátová pryskyřice
	Hustota:	1.81 g/m ³
	Obsah sušiny:	100%
	VOC – podíl:	0%
	Poměr míchání:	100 : 1 práškové tvrdidlo (19-0160-000/100)
	Doba zpracovatelnosti:	cca. 10 min. (závislé na teplotě)

Pokyny pro aplikaci:

Před aplikací hmotu Bascobike promíchat (míchačkou), aby se rozmíchal usazený granulát.

Těsně před aplikací vmíchat práškové tvrdidlo, dobře rozmíchat.

Materiál okamžitě rovnoměrně rozetřít válečkem na určenou plochu.

Před vytvrzením včas odstranit lepicí pásku!

Vyvarovat se mnohonásobnému přejíždění válečkem sem a tam.

Upozornění:

V případě přerušení aplikace, je nutné všechny pracovní nástroje, které přišly do styku s aktivovanou hmotou, důkladně očistit ředidlem.

Teplota podkladu při pokládce: +5°C až 40°C

Do hmoty Bascobike nikdy nepřimíchávat rozpouštědlo!!!

Všechny podklady musí být zátěže schopné, suché, čisté, zbavené prachu, olejů a veškerých mastnot. U aplikace nesmí být překročen rosný bod. V ideálním případě by teplota podkladu neměla překročit 40°C. **Minerální podklady musí být minimálně 30 dnů staré.** K dosažení optimální přilnavosti je nutno podklad předem upravit pomocí základního nátěru (podstříku u betonových podkladů), obroušením nebo otryskáním. Všechny odloupnuté povrchové částice musí být beze zbytku odstraněny. Nečistoty, zbytky a substance zamezující přilnavost hmoty, musí být taktéž odstraněny. Trhliny a vysoká drsnost podkladu zvyšují spotřebu materiálu. Doporučuje se nerovnosti nejprve vyrovnat (egalizace). *Na betonové podklady je nutno nejprve aplikovat podstřík (Beton – Aktivgrund položka č. 40-0200-000).* **Před aplikací se doporučuje provést zkoušku přilnavosti.**

Důležité pokyny pro značení cyklistické stezky hmotou Bascobike:

Z důvodu krátké doby zpracování není nanesení libovolně velké plochy možné. Díky rozdílným tloušťkám vrstvy a podmínkám při aplikaci se mohou vytvořit barevné rozdíly a nerovnoměrnosti na povrchu značení. Také mechanickým zatížením může dojít k poškrábání a ke znečištění povrchu značení. Funkčnost nanesené hmoty tímto není omezena. Vhodnost hmoty Bascobike pro určitý povrch může být posouzena pouze nanesením zkušebního vzorku přímo na značený povrch.

Všeobecné pokyny:

Standardní balení:	Bascobike	15 kg
	Tvrdidlo	25 kg
Pro betonové podklady:	Beton - Aktivgrund (primer)	10 kg

Označení:

Bod vzplanutí:	10° C
Třída zařazení RID/ADR:	3 (UN 1263)
Obalová skupina:	III
Zpracování odpadu:	dle mezinárodních směrnic

Skladovatelnost: 6 měsíců od dodání při teplotě +10°C až +25°C v uzavřeném originálním balení.
