

## Technický list

### Bascodur HM: 2K Clearcoat; bezbarvý, lesklý

Číslo artiklu: 48-0005-341

**Charakteristika:** Průhledný, třpytivý, elastický a odolný 2K materiál povahy ochranného nátěru určený pro zvýšení kvality povrchu značení na parkovacích plochách a průmyslových halách.

**V souladu s Obecnými podmínkami prodeje a dodání, zodpovědnost Basler Lacke AG je omezena a částečně vyloučena (s odkazem na [www.basler-lacke.ch](http://www.basler-lacke.ch)), tyto podmínky vytvářejí nedílnou součást každé dodávky. Zodpovědnost Basler Lacke je vyloučena v rámci právních omezení pro jakékoli poškození vyplývající z nevhodnosti produktu pro dané použití.**

Nezaručujeme ani negarantujeme vhodnost produktu pro dané použití nebo daný typ zpracování. V obou případech musí kupující provést předběžnou zkoušku vhodnosti v souladu s vlastními podmínkami provozu.

<b>Technická data:</b>	Pojivo:	akrylový polyuretan
	Hustota	0.97 g/cm <sup>3</sup>
	Viskozita během zpracování:	přibližně 12 s DIN6 <b>Upozornění: Neřed'te po uplynutí doby zpracovatelnosti!</b>
	Podíl netěkavých látek:	47.1% +/- 2%
	Podíl těkavých látek:	přibližně 53 %
	Poměr mísení:	100:25 s tvrdidlem 19-0800-000
	Doba zpracovatelnosti:	přibližně 4 hodiny při 23°C

**Požadavky při zpracování:** Teplota vzduchu nesmí klesnout pod 5°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 75 %. Teplota povrchu musí být alespoň 3°C nad rosným bodem ale zároveň nesmí přesáhnout 40°C.

#### Před zpracováním:

Rozmíchejte dobře hlavní várku a přidejte tvrdidlo podle požadovaného poměru mísení. Potom opatrně míchejte, nejvhodněji mechanickým míchadlem.

#### Aplikace:

Aplikace stříkáním buď airt spray nebo airless systémy. Manuální aplikace válečkem nebo štětce. Pro zvýšení protiskluzovosti je možné smíchat přibližně 15 – 20 % drceného písku nebo posypat podklad jako dvouvrstvou kompozici (40P-036, velikost zrna 0.1-0.5 mm).  
Upozornění: Hrubší povrchy jsou více náchylné k ušpinění!

#### Prosím berte na vědomí krátkou dobu zpracovatelnosti! (v závislosti na teplotě)

Při přerušení nebo dokončení značení okamžitě vyčistěte části stroje, které vešly v kontakt se smíchaným materiálem (čisticí prostředek: ředidlo S 18-0410-000).

<b>Typ značení:</b>	Doporučená tloušťka vlhkého filmu:		
	Tloušťka vlhkého filmu	Nanosené množství	Tloušťka suchého filmu
	min. 120 µm	= 120 g/m <sup>2</sup>	= 60 µm
	max. 200 µm	= 200 g/m <sup>2</sup>	= 100 µm

## Bascodur HM: 2K Clearcoat; bezbarvý, lesklý

---

**Charakteristika podkladu:** Všechny pevné, suché povrchy bez prachu, oleje a mastnot.

Vhodné povrchy: beton, pryskyřicově vázané betonové podlahy, pryskyřicově vázané podlahy a různé starší značení. U 2K značení musí být nejprve proveden uzavírací nátěr před konečným vytvrzením (přibližně během 10 dní).

Pro problémové, kritické nebo neznámé povrchy se doporučuje provést test přilnavosti.

---

<b>Obecné informace:</b>	Doba schnutí:	pochůzné po 4 hod. pojízdné po 16 hod. plné mechanické zatížení po 72 hod.
	Klasické plechovky:	4 kg (standartní barevné odstíny 1 kg (tvrdidlo)
	Příslušenství:	18-0410-000 pro čištění a proplachování, resp. pro regulaci viskozity

---

<b>Označení:</b>	Bod vzplanutí:	28 °C
	Klasifikace nebezp. materiálu RID/ADR:	3 (UN 1263)
	Obalová skupina:	III
	Likvidace:	V souladu s národními právními regulacemi

---

**Skladování:** 12 měsíců od data doručí při + 10°C - + 25° C v originálně zabalených nádobách.  
Chraňte před slunečními paprsky!

---